

FICHE PRODUIT



ADEROSOL

Primaire d'adhérence pour revêtement d'étanchéité

FICHE TECHNIQUE N° :
COMA001
DATE DE MISE A JOUR :
17/01/2003

PRESENTATION			
Présentation du bidon	l	30	5
Poids du bidon (à titre indicatif)	kg	30	5
Nombre de bidons par palette	unité	24	120
Stockage (dans un endroit frais et ventilé / durée : 1 an)		Debout	Debout

COMPOSITION		
Bitume	%	50 ± 2
Solvant (White spirit)	%	50 ± 2

CARACTERISTIQUES		
Densité (à 20°C)	kg/l	0.89 ± 0.05
Point Eclair	°C	38 ± 2
Temps de séchage (à 20°C)	heures	6

UTILISATIONS PRINCIPALES
Enduit d'imprégnation à froid de supports en béton, métal ou bois.
<u>Conditions de mise en œuvre :</u>
- Prêt à l'emploi
- S'applique sur support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente
- Consommation de 150 à 300 gr/m ² par couche selon support.
Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE



Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.