

FICHE PRODUIT



ADEROSOL SR

Primaire d'adhérence pour revêtement d'étanchéité

FICHE TECHNIQUE N° :

COMA002

DATE DE MISE A JOUR :

21/05/2005

PRESENTATION

Présentation du bidon	l	30
Poids du bidon (à titre indicatif)	kg	30
Nombre de bidons par palette	unité	24
Stockage (dans un endroit frais et ventilé / durée : 1 an)		Debout

COMPOSITION

Bitume	%	60 ± 2
Solvant	%	40 ± 2

CARACTERISTIQUES

Densité (à 20°C)	kg/l	0.81 à 0,83
Point Eclair	°C	1
Temps de séchage (à 20°C)	min	30

UTILISATIONS PRINCIPALES

Enduit d'imprégnation à froid à séchage rapide de supports en béton, métal ou bois.

Conditions de mise en œuvre :

- Prêt à l'emploi
- S'applique sur support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente
- Consommation de 150 à 300 gr/m² par couche selon support.

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE

Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

