

# FICHE PRODUIT



## IKOpro Primaire ECOL'eau

Primaire bitumineux non solvanté

FICHE TECHNIQUE N° :

COMA028

DATE DE MISE A JOUR :

08/09/2011

### PRESENTATION

Présentation du bidon	l	25	5
Poids du bidon (à titre indicatif)	kg	25	5
Nombre de bidons par palette	unité	22	120
Stockage (debout,dans un endroit frais et ventilé)	année	1	1

### COMPOSITION

Bitume	%	50
Solution aqueuse	%	50

### CARACTERISTIQUES

Densité	g/cm <sup>3</sup>	1 ± 5 %
Temps de séchage à 20°C (peut varier selon le support et les conditions climatiques)	heures	2

### UTILISATIONS PRINCIPALES

Enduit d'imprégnation à froid de supports en béton, bois, ciment et métal.

Conditions de mise en œuvre :

- Prêt à l'emploi
- S'applique sur support propre, exempt de graisse, huile, saleté et débarrassé de toute particule non adhérente
- S'applique en une seule couche à la brosse, au rouleau ou au pistolet
- Consommation : 0,100 à 0,300 L/m<sup>2</sup> selon support

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE

Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

