




FICHA COMERCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO

**AISBEN 25 FV 50**



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

**EN 13707 (2005)**

Lámina a base de velo de vidrio, de betún modificado con elastómero SBS, película de materia plástica termosoldable, de dimensiones mínimas 11,88 m x 0,99 m x 2 mm colocada mediante soldadura con soplete. Primera o segunda capa de un sistema bicapa termosoldable para recubrimiento aparente o bajo protección.

Resistencia a un fuego exterior : ND

Reacción al fuego : F

Resistencia a tracción en sentido longitudinal :  $180 \pm 25$  N/50 mm, en sentido transversal :  $160 \pm 25$  N/50 mm

Alargamiento en sentido longitudinal:  $2,5 \pm 0,4$  %, en sentido transversal:  $2,5 \pm 0,4$  %

Resistencia al punzonamiento estático :  $\geq 5$  kg

Resistencia al choque (B) :  $\geq 700$  mm

Resistencia al desgarre en sentido longitudinal :  $100 \pm 15$  N/50 mm, en sentido transversal :  $130 \pm 15$  N/50 mm

Plegabilidad en frío :  $\leq -15$  °C

Durabilidad :  $\leq 0$ °C

Estanqueidad al agua : conforme

05/09