


FICHA COMERCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO

BANALU 50 SPP



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

EN 13707

Lámina a base de compuesto de malla de vidrio/poliéster, de betún oxidado con agregados finos, película de materia plástica termosoldable, lámina de aluminio, de masa por unidad de área mínima 3700 g/m² y de dimensiones 9,90 m x 0,99 m x 3 mm colocada mediante soldadura con soplete.

Monocapa termosoldable para recubrimiento aparente.

Resistencia a un fuego exterior: PND

Reacción al fuego: F

Resistencia a tracción en sentido longitudinal: 700 ± 100 N/50 mm, en sentido transversal: 700 ± 100 N/50 mm

Alargamiento en sentido longitudinal: $3,5 \pm 0,5$ %, en sentido transversal: $3,5 \pm 0,5$ %

Resistencia al punzonamiento estático: ≥ 5 kg

Resistencia al choque (B) : ≥ 1000 mm

Resistencia al desgarre en sentido longitudinal: 200 ± 50 N, en sentido transversal: 230 ± 50 N

Plegabilidad en frío: ≤ 0 °C

Durabilidad: ND

Estanqueidad al agua: conforme

Resistencia a las raíces: PND

05/09