




FICHE COMMERCIALE D'ACCOMPAGNEMENT

MEPJARDIN 3000 AR SPP



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1 et DK035/1

EN 13707 (2005) / EN 13969 (2005)

Feuille à base de polyester, de bitume modifié élastomère SBS, film plastique thermosoudable, autoprotection par paillettes d'ardoise, Type A, de dimensions minimales 7,92 m x 0,99 m x 3 mm mis en oeuvre par soudage au chalumeau.

Deuxième couche d'un système bicouche soudable pour toiture-terrasses jardins, toiture-terrasses végétalisées ou imperméabilisation de parois enterrées.

Deuxième couche d'un système bicouche soudable pour revêtement multi-usages.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L : 700 ± 100 N/50 mm, sens T : 600 ± 100 N/50 mm

Allongement sens L : 36 ± 6 %, sens T : 42 ± 6 %

Résistance des joints : PND

Résistance au poinçonnement statique : L20

Résistance au choc : ≥ 1500 mm (méthode B)

Résistance à la déchirure (L/T) : 230 ± 80 N

Pliabilité à froid : ≤ -15 °C

Etanchéité à l'eau : conforme

Résistance chimique : conforme

Résistance aux racines : conforme

09/10